

**08.09.2020. Apažo kokmateriālu kvalitātes standarta aktualizācijas darba grupa**  
**Sanāksme Nr. 18**  
**Lapkoku zāgbaļķi (Izņemot bērzs)**

Sanāksmes dalībnieki:

**Aldis Glāzers**, SIA "Apsītes AG"

**Armands Upītis**, SIA "Kubikmetrs"

**Ivo Sloka**, SIA "Ošukalns"

**Jānis Skulte**, SIA "4 Plus"

**Juris Meirāns**, AS "Latvijas valsts meži"

**Māris Neicinieks**, AS "Latvijas valsts meži"

**Raivo Ošis**, SIA "Metsa Forest Latvia"

**Rinalds Springa**, AS "INGRID D."

**Uldis Puriņš**, SIA "Kubikmetrs"

**Ziedonis Miklašēvičs**, AS "Latvijas valsts meži"

SIA "VMF LATVIA":

**Gatis Juhņēvičs**

SIA "Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība":

**Jānis Magaznieks, Kristīne Kenigvalde**

**Darba kārtība:**

**1. J. Magaznieks iepazīstina darba grupu ar jautājumiem, kuri izskatāmi šajā sanāksmē.**

**M. Neicinieks iepazīstina darba grupu ar informāciju par kailcirti un sortimentu marķēšanas kārtību mežizstrādes procesā.**

**Darba grupa diskutē par trupes apjomu un sortimentu atbilstību konkrētajai šķirai.**

**J. Skulte ierosina, ka 1. šķiras apses zāgbaļķu kritērijos būtu pieļaujams minimāls kodola iekrāsojums.**

**J. Meirāns ierosina noteikt kodola iekrāsojuma pieļaujamo robežvērtību 1/10 no sortimenta gala plaknes caurmēra.**

**Darba grupa atbalsta J. Meirāna priekšlikumu noteikt kodola iekrāsojuma pieļaujamo robežvērtību 1/10 no sortimenta gala plaknes caurmēra.**

**Darba grupa diskutē par serdes un žūšanas, gāšanas un sagarumošanas plaisu robežvērtībām 3. šķirai.**

**Z. Miklašēvičs iepazīstina darba grupu ar priekšlikumu izdalīt atsevišķi melnalkšņa kvalitātes vērtēšanas kritērijus un priekšlikumu par kodola iekrāsojuma un kodola trupes kā kritēriju apvienošanu melnalksnim.**

**Darba grupa atbalsta kritēriju apvienošanu melnalksnim.**

**J. Magaznieks informē darba grupu par turpmāko procesu norisi saistībā ar lapkoku zāgbaļķu kvalitātes standarta izstrādi.**

### 3. Diskusiju rezultātā darba grupa vienojas par sekojošu koksnes vainu sadalījuma projektu apses un melnalkšņa zāģbaļķiem:

D no 24 cm		Pieļaujamās koksnes vainas					
Vainas definīcijas	Vainas nosaukums	3. šķira		2. šķira		1. šķira	
1.2.1	Trupējais zars	Pieļauj		Nepieļauj		Nepieļauj	
2.2.1	Sala plaisas	Nepieļauj	pieļauj tievgaļa caurmēram virs 30 cm	Nepieļauj	pieļauj tievgaļa caurmēram virs 30 cm	Nepieļauj	
2.1.1/2.1.2	Serdes un žūšanas plaisas	Nepieļauj	pieļauj tievgaļa caurmēram virs 30 cm	Pieļauj, ja nepāršķeļ sānu virsmu		Pieļauj, ja nepāršķeļ sānu virsmu	
2.3	Gāšanas un sagarumošanas plaisas	Nepieļauj	pieļauj tievgaļa caurmēram virs 30 cm	Pieļauj ārpus kokmateriāla darba cilindra		Pieļauj ārpus kokmateriāla darba cilindra	
3.3.1	Vienpusīgā līkumainība	D līdz 30 cm līdz 3.0 %	nevērtē tievgaļa caurmēram virs 30 cm	D līdz 30 cm līdz 3.0 %	nevērtē tievgaļa caurmēram virs 30 cm	D līdz 30 cm līdz 3.0 %	nevērtē tievgaļa caurmēram virs 30 cm
3.3.2	Daudzpusīgā līkumainība	D līdz 30 cm līdz 1.5 %	nevērtē tievgaļa caurmēram virs 30 cm	D līdz 30 cm līdz 1.5 %	nevērtē tievgaļa caurmēram virs 30 cm	D līdz 30 cm līdz 1.5 %	nevērtē tievgaļa caurmēram virs 30 cm
3.4	Dubultgalotne	Pieļauj		Nepieļauj		Nepieļauj	
5.1.2	Kodola iekrāsojums	Pieļauj		pieļauj līdz 1/3 no gala D plaknes caurmēra		pieļauj līdz 1/10 no gala plaknes caurmēra	
5.1.2	Kodola trupe*	līdz 1/4 no D gala plaknes caurmēra		līdz 1/4 no D gala plaknes caurmēra		Nepieļauj	
5.2.1	Aplievas iekrāsojums/ brūnējums	Pieļauj		dziļums līdz 5 mm		Nepieļauj	
5.2.2	Aplievas trupe	Nepieļauj		Nepieļauj		Nepieļauj	
6	Kukaiņu – kāpuru bojājumi gala plaknē	Pieļauj		Pieļauj		Nepieļauj	
7	Mehāniskie bojājumi	Pieļauj		Pieļauj		Pieļauj	
7.3	Apogļojums	Pieļauj		Pieļauj		Pieļauj	
7.4	Metāla ieslēgumi	Nepieļauj		Nepieļauj		Nepieļauj	

\*melnalkšņa zāģbaļķiem kodola trupe vērtējama pēc "kodola iekrāsojuma" pieļaujamajām robežvērtībām