

**29.11.2022. Apaļo kokmateriālu kvalitātes standarta aktualizācijas darba grupa**

**Sanāksme Nr. 44**

**Mieti**

Sanāksmes dalībnieki:

**Gints Vīksna**, AS "Latvijas valsts meži"

**Gvido Cīrulis**, SIA "Īveja"

**Juris Meirāns**, AS "Latvijas valsts meži"

SIA "VMF LATVIA":

**Gatis Juhņēvičs**

SIA "Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība":

**Jānis Magaznieks**

**Sanāksmes vieta:**

MS Teams platforma

**Darba kārtība:**

**1. Diskusija par koksnes vainu robežvērtību sadalījumu.**

1. Sanāksmes dalībnieki diskutē par koksnes vainu robežvērtību sadalījumu kvalitātes prasībās.

Sanāksmes dalībnieki atbalsta koksnes vainai *Mehāniskie bojājumi – harvestera padevējveltnīša iespaidumi* maksimāli pieļaujamo robežvērtību noteikt - visā sortimenta garumā pieļauj iespaidumus līdz 8 mm dziļumā koksnes sānu virsmā.

Sanāksmes dalībnieki vienojas, ka robežvērtību sadalījums pārējām koksnes vainām paliek tāds pats kā pēdējā darba grupas sanāksmē apstiprinātais.

*Lēmumi:*

1.1. *Apstiprināt priedes, egles mietu koksnes vainu robežvērtību sadalījumu tabulu (skatīt 1. tabulu);*

1.2. *Lūgt VMF LATVIA sagatavot metodiku mehānisko bojājumu – harvestera padevējveltnīša iespaidumu vērtēšanai.*

**Protokolēja:**

**J. Magaznieks**

## 1. Tabula

### Priedes, egles mieti - Koksnes vainu robežvērtību sadalījums

Vainas definīcijas	Vainas nosaukums	Maksimāli pieļaujamās koksnes vainas
	Veseli zari	Zara D sākot no 1.0 cm, Zara H līdz 4.0 cm
	Raukums	līdz 1.2 cm/ 1m
	Vienpusīgā līkumainība <sup>1</sup> *	Līnija, kas savieno tievgaļa un resgaļa caurmēra viduspunktus, nedrīkst iziet ārpus kokmateriālu sānu virsmas
	Daudzpusīgā līkumainība <sup>2</sup>	Pieļauj virpošanas cilindra ietvaros
	Saussāns	Pieļauj ārpus kokmateriāla darba cilindra
	Meža trupe	Nepieļauj
	Aplievas iekrāsojums/ zilējums	dziļums līdz 3 mm
	Glabāšanas trupe	Nepieļauj
	Kukaiņu – kāpuru bojājumi	dziļums līdz 3 mm
	Mehāniskie bojājumi	Pieļauj ārpus kokmateriāla darba cilindra
	Mehāniskie bojājumi -harvestera padevējveltnīša iespaidumi	Visā sortimenta garumā pieļauj iespaidumus līdz 8 mm dziļumā koksnes sānu virsmā
	Apogļojums	Nepieļauj

<sup>1</sup> Izbrāķē, ja neatbilst abi īskluči

<sup>2</sup> Izbrāķē, ja neatbilst abi īskluči

\* līdz 3m garumam vērtē kā veselu nogriezni